



ОГРН 1133668043706
ИНН 3662194089 КПП 366201001
Юридический адрес: 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 205, офис 209
Тел./факс: (473) 251-24-25
р/с 40702810208390000293
в Филиал «ВоРу» ОАО «МИНБ» г. Воронеж

У нас, возможно, получить профессиональную техническую поддержку и заказать интересующую Вас продукцию

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

По приготовлению эмульсии на основе эмульсола «ЭКС-А» ТУ 0258-001-78093008-2007

Эмульсол ЭКС-А применяется в производстве сборного железобетона для смазки форм в виде 50-70%-ной эмульсии.

Эмульсия готовится следующим образом. В бак приготовления эмульсии заливается расчетное количество воды при температуре 30-40° С, в которой растворяют кальцинированную соду (ГОСТ 5100-72).

В подготовленный раствор при интенсивном перемешивании небольшими количествами вводится расчетное количество ЭКС-А эмульсола для выбранной концентрации эмульсии. Перемешивание можно производить с помощью механической мешалки или с помощью сжатого воздуха.

Для приготовления 900 кг., эмульсии 50% концентрации на основе эмульсола ЭКС-А необходимо в 750 кг воды растворить 4 кг соды. В полученный раствор при интенсивном перемешивании добавить 150 кг эмульсола ЭКС-А.

Внимание!!! При производстве ЖБИ изделий, требующих тепловлажностной обработки, концентрация раствора может доходить до соотношения 1:4; 1:2 точное соотношение выводится экспериментальным путем.